


# MARI

## Fabric description / Opis tkaniny

	Composition / Skład:	100% CO
	Dimensions / Wymiary (cm):	50x70, 60x80, 140x200, 160x200, 180x200, 200x200, 220x200, 240x200
	Area mass / Gramatura:	140±10 g/m <sup>2</sup>
	Weave / Splot:	4/1
	Thread count / Ilość nici:	230



## Physical properties / Właściwości fizyczne

	Weft Wątek	Warp Osnowa
<b>Tensile strength / Średnia siła zrywająca [N]</b> EN ISO 13934-1:2013	456*	789*
<b>Tear strength / Średnia siła rozdzielania [N]</b> EN ISO 13937-3:2000	7,5*	9,2*
<b>Washing shrinkage / Zmiana wymiarów po praniu [%]</b> EN ISO 5077:2008, 5 x 95°C	≤ 3%*	≤ 3,8%*
<b>Abrasion Resistance / Odporność na ścieranie 12kPa</b> EN ISO 12947-2:1998	NOT BREAKGE	
<b>Permeability to air / Przepuszczalność powietrza mm/s</b> EN ISO 9237:1998	2000*	



## Color fastnes / Właściwości koloru

<b>Wash fastness / Odporność wybarwień na pranie</b>	EN ISO 105-C06:2010	
Color change / Zmiana Koloru	4.0*	
Cotton / Bawełna	Polyester / Poliester	4.0*
<b>Perspiration fastness / Odporność wybarwień na pot</b> EN ISO 105-E04:2013	<b>Alkaline</b> Pot alkaiczny	<b>Acid</b> Pot kwaśny
	4.0*	4.0*

## Chemical properties / Właściwości chemiczne

<b>PH of aqueous extract / PH ekstraktu wodnego</b> EN ISO 3071:2006	6,5*
<b>Content of formaldehyde / Zawartość formaldehydu</b> EN ISO 14184-1:2011	Not Detected
<b>Content of aromatic amines / Zawartość amin aromatycznych</b> EN ISO 14362-1:2012	Not Detected



\* Tested in a non-accredited laboratory / testowane w laboratorium nieakredytowanym

The data listed in above specification have been developed on the basis of tests carried out on the sample of a.m product. Data serves as an information and is not part of an offer within the meaning of the Act. /

Dane zawarte w powyższej specyfikacji opracowane zostały na podstawie badań laboratoryjnych i deklaracji producenta. Karta techniczna pełni rolę informacyjną i nie jest elementem oferty handlowej w rozumieniu ustawy.