


JOWISZ 245

Fabric description / Opis tkaniny

| | | |
|---|------------------------|---|
|  | Composition / Skład: | 55% cotton (bawełna) 45% polyester (poliester) |
|  | Width / Szerokość: | 150 cm |
|  | Area mass / Gramatura: | 245±10 g/m ² |
|  | Weave / Splot: | 2/2 |



| Physical properties / Właściwości fizyczne | Weft Wątek | Warp Osnowa |
|--|---------------|----------------|
| Tensile strenght / Średnia siła zrywająca [N] EN ISO 13934-1:2013 | 850 | 1 700 |
| Tear strenght / Średnia siła rozdzierania [N] EN ISO 13937-3:2000 | 31,8 | 31,7 |
| Washing shrinkage / Zmiana wymiarów po praniu [%] EN ISO 5077:2008, 5 x 60°C | < ± 3 | < ± 3 |
| Abrasion Resistance / Odporność na ścieranie 12kPa EN ISO 12947-2:2000+AC:2006 | > 67000 | |
| Permeability to air / Przepuszczalność powietrza mm/s EN ISO 9237:1998 | 117,2 | |

According to standard Certified Oeko-tex® /
Tkanina posiada Certyfikat Oeko-tex®



STANDARD
100


Color fastnes / Właściwości koloru

| | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|
| Wash fastness / Odporność wybarwień na pranie | EN ISO 105-C06:2010 | |
| Color change / Zmiana Koloru | 4-5 | |
| Cotton / Bawełna | Polyester / Poliester | 4-5 |
| Perspiration fastness / Odporność wybarwień na pot EN ISO 105-E04:2013 | Alkaline Pot alkaliczny | Acid Pot kwaśny |
| | 4-5 | 4-5 |
| Rub fastness / Odporność wybarwień na tarcie EN ISO 105-X12:2005 | Dry Suche | Wet Mokre |
| | 4-5 | 3-4 |

Chemical properties / Właściwości chemiczne

| | |
|---|--|
| PH of aqueous extract / PH ekstraktu wodnego EN ISO 3071:2008 | 3,5 < PH < 9,5 |
| Content of formaldehyde / Zawartość formaldehydu EN ISO 14184-1:2011 | not detected / nie wykryto Oeko-tex® standard 100 |
| Content of aromatic amines / Zawartość amin aromatycznych EN ISO 14362-1:2012 | not detected / nie wykryto Oeko-tex® standard 100 |

Care labeling / Sposób konserwacji



* Tested in a non-accredited laboratory / Testowane w laboratorium nieakredytowanym

Date of last update / Data ostatniej aktualizacji
19.10.2023

The data listed in above specification have been developed on the basis of tests carried out on the sample by the manufacturer of a.m product. Data serves as an information and is not part of an offer within the meaning of the Act. /

Dane zawarte w powyższej specyfikacji opracowane zostały na podstawie badań laboratoryjnych i deklaracji producenta. Karta techniczna pełni rolę informacyjną i nie jest elementem oferty handlowej w rozumieniu ustawy.