





SOFTSHELL 350

Fabric description / Opis tkaniny

	Composition / Skład:	94% polyester (poliester) / 6% spandex (spandeks)
	Width / Szerokość:	150 cm
	Area mass / Gramatura:	350±10 g/m ²
	Weave / Splot:	knitwear / dzianina



Physical properties / Właściwości fizyczne	Weft Wątek	Warp Osnowa
Washing shrinkage / Zmiana wymiarów po praniu [%] EN ISO 5077:2008, 5 x 40°C	< ± 5	< ± 5
Waterproof Rating (mm) / Wodoodporność (mm)	10000	
Breathability level / Poziom oddychalności	low / niski	

According to standard Certified Oeko-tex® /
Tkanina posiada Certyfikat Oeko-tex®



STANDARD
100

Color fastnes / Właściwości koloru

Wash fastness / Odporność wybarwień na pranie	EN ISO 105-C06:2010	
Color change / Zmiana Koloru	4*	
Cotton / Bawełna	Polyester / Poliester	4*
Perspiration fastness / Odporność wybarwień na pot EN ISO 105-E04:2013	Alkaline Pot alkaliczny	Acid Pot kwaśny
	4*	4*
Rub fastness / Odporność wybarwień na tarcie EN ISO 105-X12:2005	Dry Suche	Wet Mokre
	4	4

Softshell fabric consists of 3 layers: 1. external polyester, 2. The membrane 3. internal short cut fleece, thermal comfort and to prevent the cooling of the body. With this solution, the material has become completely windproof, breathable and water-resistant to a certain extent (to protect it for some time layer of impregnation - DWR, through which the material does not absorb water, dirt and impurities). Recommended impregnation. Softshell składa się z 3 warstw: 1. Zewnętrzna - poliester, 2. Membrana 3. Wewnętrzny polar - komfort ciepły Dzięki takiemu rozwiązaniu, materiał staje się całkowicie odporny na wiatr, oddychający i wodoodporny w pewnym stopniu Zalecana impregnacja.

Chemical properties / Właściwości chemiczne

PH of aqueous extract / PH ekstraktu wodnego EN ISO 3071:2008	3,5 < PH < 9,5
Content of formaldehyde / Zawartość formaldehydu EN ISO 14184-1:2011	not detected / nie wykryto Oeko-tex® standard 100
Content of aromatic amines / Zawartość amin aromatycznych EN ISO 14362-1:2012	not detected / nie wykryto Oeko-tex® standard 100

Care labeling / Sposób konserwacji



Date of last update / Data ostatniej aktualizacji
19.10.2023

* Tested in a non-accredited laboratory / Testowane w laboratorium nieakredytowanym

The data listed in above specification have been developed on the basis of tests carried out on the sample by the manufacturer of a.m product. Data serves as an information and is not part of an offer within the meaning of the Act. /

Dane zawarte w powyższej specyfikacji opracowane zostały na podstawie badań laboratoryjnych i deklaracji producenta. Karta techniczna pełni rolę informacyjną i nie jest elementem oferty handlowej w rozumieniu ustawy.