

THOR

Fabric description / Opis tkaniny

	Composition / Skład:	60% Modacrylic 38% Cotton 2% Antistatic / 60% Modakrylik 38% Bawełna 2% Włókno anzystatyczne
	Width / Szerokość:	150CM
	Area mass / Gramatura:	270±10 g
	Weave / Splot:	2/1

Physical properties / Właściwości fizyczne	Weft Wątek	Warp Osnowa
Tensile strenght / Średnia siła zrywająca [N] EN ISO 13934-1:2013	880	560
Tear strenght / Średnia siła rozdierania [N] EN ISO 13937-2:2008	20	20
Washing shrinkage / Zmiana wymiarów po praniu [%] EN ISO 5077:2008, 5 x 60°C	< ± 3	< ± 3

Color fastnes / Właściwości koloru

Wash fastness / Odporność wybarwień na pranie	EN ISO 105-C06:2010	
Color change / Zmiana Koloru	4-5	
Cotton / Bawełna	Polyester / Poliester	4-5
Perspiration fastness / Odporność wybarwień na pot EN ISO 105-E04:2013	Alkaline Pot alkaliczny	Acid Pot kwaśny
	4-5	4-5
Rub fastness / Odporność wybarwień na tarcie EN ISO 105-X12:2005	Dry Suche	Wet Mokre
	4-5	3-4

Chemical properties / Właściwości chemiczne

PH of aqueous extract / PH ekstraktu wodnego EN ISO 3071:2008	3,5 < PH < 9,5
Content of formaldehyde / Zawartość formaldehydu EN ISO 14184-1:2011	not detected / nie wykryto Oeko-tex® standard 100
Content of aromatic amines / Zawartość amin aromatycznych EN ISO 14362-1:2012	not detected / nie wykryto Oeko-tex® standard 100

* Tested in a non-accredited laboratory / Testowane w laboratorium nieakredytowanym

The data listed in above specification have been developed on the basis of tests carried out on the sample by the manufacturer of a.m product. Data serves as an information and is not part of an offer within the meaning of the Act. /

Dane zawarte w powyższej specyfikacji opracowane zostały na podstawie badań laboratoryjnych i deklaracji producenta. Karta techniczna pełni rolę informacyjną i nie jest elementem oferty handlowej w rozumieniu ustawy.



According to standard Certified Oeko-tex® /
Tkanina posiada Certyfikat Oeko-tex®



Standard / normy

PN-EN ISO 13688:2013-12, p. 4.2; 5.3
PN-EN ISO 11611:2015-11, p. 6.6, 6.7; 50
wash/dry cycles - 6.2; 6.3; 6.7; 6.8; 6.9; 6.10
class: 1,2
PN-EN IO 11612:2015-11, p. 6.3, 6.4; 50
wash/dry cycles - 6.2.1; 6.3; 6.5.1; 6.5.2; 7.2;
7.3; 7.5; 7.6class: A1/A2; B1; C1; E1; F1
PN-EN 1149-5:2009, 50 wash/dry
cycles - p. 4.2.1
PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02, p.
5.1.1; 5.2; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3; 5.4; 5.5.1; 5.6.3;
7.5

Certificate No: ITT.29.53.8.2.517 issued by
ITT Certex, Łódź (PL), valid until 10.09.2025

Certificate No: ITT.29.86.8.2.550 issued by
ITT Certex, Łódź (PL), valid until 29.10.2025

Care labeling / Sposób konserwacji



Date of last update / Data ostatniej aktualizacji
19.09.2023